

**Beschreibung**

100% Schurwolle  
520 g/lfd. m,  
Breite 140 cm

**Prüfungsergebnisse**

Scheuerfestigkeit:  
50.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2  
(Martindale)  
Lichtechtheit:  
5, BS EN ISO 105-B02  
Methode 2  
Pilling:  
5, BS EN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 4, Nass 4,  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
CAL 117 E  
BS 5852 wenn auf  
CMHR-Schaum min.  
35 kg/m<sup>3</sup> montiert  
EN 1021-1/-2 wenn auf  
CMHR-Schaum min.  
35 kg/m<sup>3</sup> montiert  
UNI 9175/FA1 IM wenn  
auf FR-Schaum min.  
35 kg/m<sup>3</sup> montiert

**Reinigung**

Festverspannte Bezüge:  
regelmäßig absaugen,  
professionelle Trocken-  
reinigung  
Abnehmbare Bezüge:

**Description**

100% new wool  
520 g/lin. m, width 140  
cm (55")

**Test results**

Abrasion:  
50.000 rubs, BS EN ISO  
12947-2 (Martindale)  
Lightfastness:  
5, BS EN ISO 105-B02  
Method 2  
Pilling:  
5, BS EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
dry 4, wet 4,  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
CAL 117 E  
BS 5852 when covering  
CMHR-foam density  
min. 35 kg/m<sup>3</sup>  
EN 1021-1/-2 when  
covering CMHR-foam  
density min. 35 kg/m<sup>3</sup>  
UNI 9175/FA1 IM when  
covering FR-foam  
density min. 35 kg/m<sup>3</sup>

**Cleaning**

Fixed covers: periodical  
vacuum cleaning,  
professional cleaning  
with dry foam  
Removable covers:

**Description**

100 % laine vierge  
520 g/m, laize 140 cm

**Résultats des tests**

Résistance à l'abrasion :  
50 000 révolutions  
selon, BS EN ISO 12947-  
2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
5, BS EN ISO 105-B02  
méthode 2  
Boulochage :  
5, BS EN ISO 12945-2  
Résistance au  
frottement :  
à sec 4, mouillé 4,  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
CAL 117 E  
BS 5852 sur support  
mousse CMHR  
mini. 35 kg/m<sup>3</sup>  
EN 1021-1/-2 sur  
support mousse CMHR  
mini. 35 kg/m<sup>3</sup>  
UNI 9175/FA1 IM sur  
support mousse FR  
mini. 35 kg/m<sup>3</sup>

**Entretien**

Revêtements non  
amovibles : aspirer ré-  
gulièrement, nettoyage  
à sec professionnel  
Revêtements  
amovibles :

**Omschrijving**

100% Scheerwol  
520 g per l/m,  
breed 140 cm

**Testgegevens**

Slijtvastheid:  
50.000 toeren,  
BS EN ISO 12947-2  
(Martindale)  
Lichtechtheid:  
5, BS EN ISO 105-B02  
Methode 2  
Pilling:  
5, BS EN ISO 12945-2  
Wrijftechtheid:  
droog 4, nat 4,  
EN ISO 105-X12  
Brandvrijheid:  
CAL 117 E  
BS 5852 wanneer op  
CMHR-schuim wordt  
gebruikt moet het  
gewicht min. 35 kg/m<sup>3</sup>  
bedragen  
EN 1021-1/-2 wanneer  
op CMHR-schuim wordt  
gebruikt moet het  
gewicht min.  
35 kg/m<sup>3</sup> bedragen  
UNI 9175/FA1 IM  
wanneer op FR-schuim  
wordt gebruikt moet  
het gewicht min.  
35 kg/m<sup>3</sup> bedragen

**Reiniging**

Vaste bekleding:  
regelmatig stofzuigen,  
professionele reiniging  
met droogschuim  
Afneembare bekleding:

**Descripción**

100% pura lana  
520 g/m de 140 cm  
de ancho

**Pruebas**

Resistencia contra  
rozamiento:  
50.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2  
(Martindale)  
Resistencia a la luz:  
5, BS EN ISO 105-B02  
método 2  
Pilling:  
5, BS EN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento:  
seco 4, húmedo 4,  
EN ISO 105-X12  
Protección contra  
llamas:  
CAL 117 E  
BS 5852 si se monta  
en espuma CMHR de  
mínimo 35 kg/m<sup>3</sup>  
EN 1021-1/-2 si se  
monta en espuma PUR  
de mínimo 35 kg/m<sup>3</sup>  
UNI 9175/FA1 IM si se  
monta en espuma FR  
de mínimo 35 kg/m<sup>3</sup>

**Limpieza**

Tapizados fijos: aspirar  
regularmente, limpieza  
profesional en seco  
Tapizados  
intercambiables:



50718000 - BH 1.2016

# 63 Auris. Wilkhahn.

**Wilkhahn**

Wilkening + Hahne  
GmbH+Co. KG  
Fritz-Hahne-Straße 8  
31848 Bad Münder  
Germany  
Telephone  
+49 (0) 5042 999-0  
info@wilkhahn.de  
www.wilkhahn.com

America  
Wilkhahn Inc.  
info@wilkhahn.com

Australia  
Wilkhahn Asia Pacific  
Head Quarters Sydney  
info@wilkhahn.com.au

Belgium  
Wilkhahn  
info@wilkhahn.be

China  
Wilkhahn Asia Pacific  
info@wilkhahn.com.cn

España  
Wilkhahn S.A.  
info@wilkhahn.es

France  
Wilkhahn S.à r.l.  
info@wilkhahn.fr

Great Britain  
Wilkhahn Ltd.  
info@wilkhahn.co.uk

Hong Kong  
Wilkhahn Asia Pacific  
info@wilkhahn.com.hk

Japan  
Wilkhahn Japan Co.,  
Ltd.  
info@wilkhahn.co.jp

Nederland  
Wilkhahn Forum  
info@wilkhahn.nl

Österreich  
Wilkhahn  
Handelsges.m.b.H.  
info@wilkhahn.at

Schweiz  
Wilkhahn AG  
info@wilkhahn.ch

Singapore  
Wilkhahn Asia Pacific  
info@wilkhahn.com.au

South Africa  
Classic Working Life  
info@classicwl.co.za

United Arab Emirates  
Wilkhahn Middle East  
info@wilkhahn-me.com


Auris.




63/001



63/442



63/443



63/159



63/015



63/195




63/016



63/435




63/419



63/027



63/427



63/062



63/002



63/448



63/069

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
De digitale kleurstalen kunnen afwijken van de originele.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales