



91 Kvadrat Steelcut Trio 3. [Wilkhahn](#)



91 Kvadrat Steelcut Trio 3.




91/113



91/205



91/253




91/283



91/383



91/426




91/515



91/533



91/553



91/645




91/713



91/756



91/776



91/806



91/865



91/883



91/966



91/983

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
 The digital sample colours differ from the originals.
 Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
 De digitale kleurstenen kunnen afwijken van de originele.
 Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Beschreibung

90% Schurwolle,
Kammgarn
10% Nylon
770 g/lf.d. m,
Breite ca. 140 cm

Prüfungsergebnis:

Scheuerfestigkeit:
ca. 100.000 Scheuer-
hübe, EN ISO 12947
(Martindale)
Lichtechtheit:
5-7, BS EN ISO 105-B02
Methode 2

Pilling:
4, EN ISO 12945

Reibechtheit:
Trocken 4-5, Nass 3-5,
EN ISO 105-X12

Flammschutz:
bei Bestellung bitte
angeben

EN 1021-1/2
BS 5852 part 1
DIN 4102 B2
Önorm B1/Q1
NF D 60 013
UNI 9175 1IM
US Cal. Bull. 117, – 2013
NFPA 260

AS/NZS 3837
IMO FTP Code 2010:
Part 8

B2 und Crib 5 und SN
198 898 5.3 bei
schwerentflammbare
Ausrüstung.

Reinigung

Festverspannte Bezüge:
regelmäßig absaugen,
professionelle Trocken-
reinigung.

Abnehmbare Bezüge:



Description

90% wool,
Worsted
10% nylon
770 g/lin. m,
Width approx. 140 cm

Test results

Abrasion:
approx. 100,000 rubs,
BS EN ISO 12947
(Martindale)
Lightfastness:
5-7, BS EN ISO 105-B02
method 2

Pilling:
4, EN ISO 12945

Fastness to rubbing:
Dry 4-5, wet 3-5,
EN ISO 105-X12

Flame retardancy:
please state when
ordering

EN 1021-1/2
BS 5852 part 1
DIN 4102 B2
Önorm B1/Q1
NF D 60 013
UNI 9175 1IM
US Cal. Bull. 117, – 2013
NFPA 260

AS/NZS 3837
IMO FTP Code 2010:
Part 8

B2 and Crib 5 and SN 198
898 5.3 with
flame-retardant finish.

Cleaning

Permanent covers: vacu-
um them regularly and
have them dry cleaned.
Replaceable covers:



Description

90 % laine vierge
peignée
10 % nylon
770 g/m,
Laize : ±140 cm

Résultats des tests

Résistance à l'abrasion :
env. 100 000 révolutions
selon DIN EN ISO 12947
(Martindale)
Résistance à la lumière :
5-7, BS EN ISO 105-B02
méthode 2

Boulochage :
4, EN ISO 12945

Résistance au frotte-
ment :
à sec 4-5, humide 3-5,
EN ISO 105-X12

Tenue au feu :
à préciser sur le bon de
commande

EN 1021-1/2
BS 5852 part 1
DIN 4102 B2
Önorm B1/Q1
NF D 60 013
UNI 9175 1IM
US Cal. Bull. 117, – 2013
NFPA 260

AS/NZS 3837
IMO FTP Code 2010:
Part 8

B2 et Crib 5 et SN 198
898 5.3 si traité 'difficile-
ment inflammable'

Entretien

Revêtements non amo-
vibles : aspirer régulière-
ment, nettoyage à sec
professionnel

Revêtements amovibles :



Omschrijving

90% scheerwol,
kamgaren
10% nylon
770 g per l/m
breedte ca. 140 cm

Testgegevens

Slijtvastheid:
ca. 100.000 toeren, EN
ISO 12947 (Martindale)
Lichtechtheid:
5-7, BS EN ISO 105-B02
Methode 2

Pilling:
4, EN ISO 12945

Wrijftechtheid:
droog 4-5, nat 3-5
EN ISO 105-X12

Brandvrijheid:
bij bestelling graag
opgeven

EN 1021-1/2
BS 5852 deel 1
DIN 4102 B2
Önorm B1/Q1
NF D 60 013
UNI 9175 1IM
US Cal. Bull. 117, – 2013
NFPA 260

AS/NZS 3837
IMO FTP Code 2010:
deel 8

B2 en Crib 5 en SN 198
898 5.3 wanneer vlam-
vertragend behandeld.

Reiniging

Vaste bekleding:
regelmatig stofzuigen,
professionele reiniging
met droogschuim.

Afneembare bekleding:



Descripción

90% lana,
estambre
10% nylon
770 g/m,
Ancho aprox.140 cm

Testgegevens

Resistencia contra
rozamiento:
aprox. 100.000 golpes,
EN ISO 12947
(Martindale)
Resistencia a la luz:
5-7, BS EN ISO 105-B02
Método 2

Pilling:
4, EN ISO 12945

Solidez al rozamiento:
Seco 4-5, húmedo 3-5,
EN ISO 105-X12

Protección contra llamas:
por favor especificar en
el pedido

EN 1021-1 / 2
BS 5852 parte 1
DIN 4102 B2
Önorm B1 / Q1
NF D 60 013
UNI 9175 1IM
US Cal. Bull. 117, - 2013
NFPA 260

AS / NZS 3837
IMO FTP Code 2010:
Parte 8

B2 y Crib 5 y SN 198 898
5.3

equipo ignífugo.

Limpieza

Tapizados fijos: aspirar
regularmente, limpieza
profesional en seco.

Tapizados intercamb-
iables:



DK/016/024

50756000 - BH 11.2017

Wilkhahn

Wilkhahn + Hahne
GmbH+Co. KG
Fritz-Hahne-Straße 8
31848 Bad Münder
Germany
Telephone
+49 (0) 5042 999-0
info@wilkhahn.de
www.wilkhahn.com

Australia
Wilkhahn Asia Pacific
Head Quarters Sydney
info@wilkhahn.com.au
www.wilkhahn.com.au

Belgium
Wilkhahn
info@wilkhahn.be

China
Wilkhahn Asia Pacific
info@wilkhahn.com.cn
www.wilkhahn.com.au

España
Wilkhahn S.A.
info@wilkhahn.es
www.wilkhahn.es

France
Wilkhahn S.à r.l.
info@wilkhahn.fr

Hong Kong
Wilkhahn Asia Pacific
info@wilkhahn.com.hk
www.wilkhahn.com.hk

Japan
Wilkhahn Japan Co.,
Ltd.
info@wilkhahn.co.jp
www.wilkhahn.co.jp

Maroc
Maroc Bureau
info@maroc-bureau.
com

Nederland
Wilkhahn Forum
info@wilkhahn.nl

Österreich
Wilkhahn
HandelsGES.m.b.H.
info@wilkhahn.at

Polska
Wilkhahn sp. z o.o.
info@wilkhahn.pl

Schweiz
Wilkhahn AG
info@wilkhahn.ch
www.wilkhahn.ch

Singapore
Wilkhahn Asia Pacific
info@wilkhahn.com.au
www.wilkhahn.com.sg

South Africa
Classic Working Life
info@classicwl.co.za
www.classicwl.co.za

United Arab Emirates
Wilkhahn Middle East
info@wilkhahn-me.com

United Kingdom
Wilkhahn Ltd.
info@wilkhahn.co.uk

United States of America
Wilkhahn Inc.
info@wilkhahn.com
www.wilkhahn.com